



نام و نوع فرآورده: موزائیک سیمانی برای کاربرد بیرونی	درخواست کننده: اداره کل استاندارد خراسان رضوی
نام تجاری: _____	شماره درخواست: _____
نام شرکت/واحد تولیدی: تولیدی توزیعی صنایع بتن ریکوار	شماره پلمپ: امضاء
صاحب کالا/کرتاز: _____	محل نمونه برداری: خط تولید
تاریخ تولید / سری ساخت: _____	انبار <input checked="" type="checkbox"/> بازار <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>
بارکد نمونه استاندارد: ۱۷۷۰۸۹۵	نوع استاندارد: اجباری <input checked="" type="checkbox"/> تشویقی <input type="checkbox"/>
آزمایشگاه همکار: موسسه تحقیقات و فن آوری پارس	تاریخ نمونه برداری: ۱۴۰۲/۳/۴
استاندارد مرجع: ۷۵۵-۲	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۳/۱۱
	تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۴/۱۳

مشخصات اسمی:

ابعاد کاری با توجه به میانگین اندازه گیری (میلی متر): ۴۰۲ x ۴۰۲ x ۳۰

نوع و کاربری: تک لایه / دو لایه (قابل نصب بر روی زمین غیر قابل نصب بر روی زمین

رده مقاومت شکست: ۱ ۲ ۳

رده بار شکست: ۳۰ ۴۵ ۷۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۲۵۰ ۳۰۰

رده مقاومت سایش: ۲ ۳ ۴ رده مقاومت موزادگی: ۲ ۳

ردیف	ویژگی اشرح آزمون	واحد	حد استاندارد	نتیجه آزمون	بهرایی	درجه اهمیت	جزئی
۱- الزامات	۱-۱ ضخامت لایه نما (بالایی)	mm	طبق بند ۴-۲	۸۹	x		
	۲-۱ طول	mm	۰/۳٪ طول اسمی	۴۰۲/۵			
	۳-۱ عرض	mm	۰/۳٪ عرض اسمی	۴۰۲/۲	x		
	۴-۱ ضخامت قطعه	mm	طبق جدول ۱	۲۸۸			
هندسی	۵-۱ صافی لایه پایه بالایی	%	حداکثر ۰/۳ ±	۰/۱۵	x		
	۱- اختلاف بین لایه و ضخامتی نسبت به طول لایه	%	حداکثر ۰/۳ ±	۰/۱۷	x		
	۲-۱ مقاومت	MPa	طبق جدول ۲	۴۱	x		
	۳-۱ شکست	MPa	طبق جدول ۲	۴۲	x		
۲- مقاومت مکانیکی	۲-۲ بار	KN	طبق جدول ۲	۳۳	x		
	شکست	KN	طبق جدول ۲	۳۴	x		
	۳-۲ سایش	mm	طبق جدول ۴	۱۴۰			
	(جرخ بهمین یا	mm	طبق جدول ۴	۱۴۰	x		
۳- مقاومت در برابر موزادگی	۱-۲ جذب آب کل - میانگین سه آزمون	cm ³	طبق جدول ۴	—			
	(برای رده ۲ یا نشان B)	%	حداکثر ۶	۳۷			
	۲-۳ کاهش جرم بعد از یخ زدن / آب شدن - بیشینه سه آزمون (روای رده ۳ یا نشان D)	kg/m ³	حداکثر ۱/۵	۱/۵	x		
	۳-۳ کاهش جرم بعد از یخ زدن / آب شدن - میانگین سه آزمون (برای رده ۳ یا نشان D)	kg/m ³	حداکثر ۱/۰	۱/۰			
۴- خصوصیات سطح و ظاهر	۲-۲-۴ طبق بند ۲-۲	طبق بند ۷	طبق بند ۷	قبول	x		
	۵- نشان گذاری	طبق بند ۷	طبق بند ۷	قبول	x		

توضیحات: ردیف ۲ (بند ۲-۳)، آزمون سایش به روش جرخ بهمین انجام گرفت.

قاعده تصمیم: قبولی نتایج با روش پایش ساده (شرط قبولی: $\sigma \geq 50\%$ ، رد نتیجه در صورت عدم مطابقت با قاعده تصمیم)

نمونه فوق در موزاد آزمون شده با استاندارد ملی ۷۵۵-۲ مطابقت دارد مغایرت دارد

نظر پایتک نمونه برداری توسط واحد بازرسی و نمونه برداری این موسسه انجام نشده است، لذا نتیجه آزمون تنها در خصوص **تعمیرات** اعتبار دارد.

آزمون کننده: نایب کننده:

تعمیر کننده: **تعمیرات و فن آوری پارس**

شماره تحویل نظر: ۰۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱/۱۱

آدرس: مشهد - حد فاصل میدان استقلال و قائم - آزادی ۲۴ - پلاک ۲۳ تلفن: ۰۵۲۸۸-۳۶-۴۲۷۷۷